

Målningsguide

OBS Ett dörrblad har 6 sidor, undersida, ovansida, sidor mot karmen, utsida och insida.
För att garanti ska gälla: **Alltid lika många lager olja eller färg alla sidor.**

Här kommer en rekommendation hur man bör behandla sin dörr.

Täckmålning av obehandlade dörrar med utvändiga skivor av Plywood eller HDF

1.

Vid **Plywood** – Grundolja hela dörren med *Alcro Bestå Grundolja Utomhus* eller likvärdig.
Vid **HDF** – Grundolja endast sågade / frästa ytor med *Alcro Bestå Grundolja Utomhus* eller likvärdig.
(En penetrerande / djupgående olja) var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

2.

Grundmåla med *Alcro Bestå Grundfärg Trä* eller likvärdig.
(Vit grundfärg som hindrar fukt från att tränga ner i träet och ger god vidhäftning för täckfärg)
Efter målning framträder träresning + småsprickor. För bästa estetiska resultat – spackla (vid behov) och slipa.
Slipas grundmålning bort helt, grundmåla en gång till för bästa skydd.
Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

3.

Täckmåla med *Alcro Bestå Utsikt* eller likvärdigt.
Färdigmåla **två** lager.
Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

Vit grundbehandling - Pinja Protect GM

(En penetrerande *vattenburen alkydprimer*)
För bästa estetiska resultat ska dörrblad spacklas vid behov och slipas nätt.
Skall färdigbehandlas med *Alcro Bestå Utsikt* eller likvärdigt **två** gånger.
Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.

Svart grundolja - Pinja wood stain svart

(En penetrerande *vattenburen grundningsolja*)
För bästa estetiska resultat ska dörrblad spacklas vid behov och slipas nätt.
Blanda lite svart grundolja i spacket för att få rätt nyans vid behov.
Ska läggas ytterligare minst ett till två lager svart grundolja för att få rätt nyans och djupgående skydd.
Skall slutbehandlas med *Alcro Virke Lasyrfärg Trä* (filmbildande) eller likvärdigt **två** gånger för bästa skydd.
Alcro Virke Lasyrfärg erbjuds i en mängd olika kulörer, besök en fackhandel för utbud.
Var extra noggrann vid underkant dörrblad och vid ändträ.
Spara en burk i förrådet med extra *Alcro Virke Lasyrfärg Trä*, ser dörrarna torra ut behöver de mer olja. Underhåll krävs.

Transparent grundolja

(En penetrerande grundolja som kräver efterbehandling)
* Se arbetsbeskrivning för Täckmålning eller Svart grundolja ovan.

Kom ihåg att du som kund alltid har ett eget inspektions och underhållsansvar.
Dörrar bör ses över minst en gång om året.
Vid mindre stötskador som resulterar i skador på färg ska detta bättringsmålas omgående.